

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / ESTUCADOS VENECIANOS

DOMIZIANO



INFORMACION COMERCIAL

Emisión: Julio 1, 2013

Revisión: Enero 15, 2018

Descripción: Recubrimiento estucado de acabado mate, elaborado con cargas minerales especiales, resinas acrílicas, pigmentos y aditivos seleccionados.

Usos: Para recubrir interiores de alta decoración como residencias, hoteles, museos, departamentos, restaurantes, comercios y construcciones antiguas. Es aplicable sobre superficies totalmente lisas y niveladas, como yeso, panel de fibrocemento o yeso, aplanado fino de cemento-arena y madera previamente selladas y preparadas con COVERMIX o MASCOREV L.

Beneficios: Se adapta a los movimientos y asentamientos no estructurales, no cambia sus propiedades físicas. Buen rendimiento. Acabado único estucado con sutiles destellos metalizados.

Limitaciones:

No recomendamos aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.

Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad, comuníquese con el Area Técnica o con su Ejecutivo de Ventas.

La aplicación de este producto requiere de equipo, herramienta y mano de obra especializada y certificada por COREV.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardinería y albercas.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Evite hacer retoques o parches, ya estos serán visibles aun utilizando el mismo tono y lote de producto.

No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10°C o superiores a 40°C.

No aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

Acabado: Mate mineral con reflejos metálicos. La iluminación bien orientada resalta la belleza, elegancia y efectos del producto.

Colores: Carta de Colores DOMIZIANO

Texturas: Lisa o semi-lisa, según se desee.

Presentación:

Litro 1.60 kg

Galón 6.40 kg

Cubeta 32.00 kg

Minichips Domiziano:

Frasco 0.40 kg

FICHA TECNICA

Propiedades y/o Características: Buena dureza, gran adherencia sobre superficies y entre capas, bajo mantenimiento, resistente, no requiere dilución. Rendimiento teórico a una mano: 40 a 45 m² por cubeta. Opcionalmente el producto puede adquirirse listo para uso o para entintar en tienda, en este caso la base BL o NL después de ser entintada deberá mezclarse con MINICHIPS DOMIZIANO en la siguiente proporción: 1 frasco de 0.4 Kgs. de MINICHIPS DOMIZIANO por galón de base BL o NL y 5 frascos de 0.4 Kgs. de MINICHIPS DOMIZIANO por cubeta de base BL o NL. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en lugar fresco y a la sombra, a una temperatura no menor de 5 °C, ni mayor de 40 °C.

Especificaciones:

pH: 8 a 9

Densidad: 1.74 a 1.80 gr/cm³

Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM: 65,000 a 75,000 cps

Tiempos de secado:

Al tacto: 4 a 6 horas

Total: 72 horas

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado y desarrollo de propiedades de resistencia varía de acuerdo a las condiciones climáticas.

Garantía: 5 años con vida útil mayor a 10 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200

Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / ESTUCADOS VENECIANOS

DOMIZIANO



COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Sellado: Sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato, para zonas lisas, rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación..

Resanado y Alisado: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa. Para lograr que la superficie está más lisa, con menor porosidad que un yeso se utilizará el reparador MASCOREV L o COVERMIX.

Fondeo: Se debe fondear con una mezcla de 30% de MULTICOLOR NG y 70% de SOTTOFONDO previamente diluido o SOTTOPAINT en un tono similar al acabado final, para evitar contrastes de color. Dejar secar 6 a 8 horas.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de Aplicación: L lana acrílica (lijar la lana acrílica en sus 4 cantos, dejándolos boleados, utilizando lija de 180 y 240).

Dilución: No requiere, solo mezclar manualmente para obtener una consistencia suave.

Procedimiento de Aplicación: El material ya entintando en el sistema ARCOBALENO y en el color deseado, deberá mezclarse cuidadosamente con los frascos correspondientes de MINICHIPS DOMIZIANO con un agitador de bajas rpm por aproximadamente 4 a 5 minutos como máximo, cerciorándose que quede homogéneamente repartido en toda la mezcla. Si el mezclado no se realiza como se indica, el producto cambiará su apariencia y color característico. Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, aplicando con lana de acero inoxidable, extendiendo el material de la parte alta de las áreas hacia abajo, en trazos semicirculares y multidireccionales, llenando los espacios poco a poco y rasando ligeramente el recubrimiento al espesor que permita la granulometría del material, cubriendo completamente y limpiando

continuamente la lana, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes.

Obtención de Acabado: Una vez aplicada la primera mano, dejar orear un poco y pulir con lana acrílica perfectamente limpia, realizando trazos multidireccionales sobre la capa, limpiando constantemente la superficie de la lana, para evitar que se empaste, de esta forma ir descubriendo los terrazos metálicos que contiene el producto.

Mantenimiento: Para eliminar polvo y manchas de suciedad, lavar con agua y jabón usando un paño suave. La resistencia total se alcanza después de los 30 días.

Precauciones: No mezclar con otros productos, no diluir el material, no mezclar con agitador mecánico ya que pueden pulverizarse los agregados que dan el efecto metálico. No pulir en exceso la aplicación porque pueden formarse manchas oscuras en el recubrimiento. Lavar las herramientas con agua inmediatamente después de utilizar el material. No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200
Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660