

Compuesto de secado rápido

Easy Sand



Compuesto ligero para juntas especialmente formulado para mejorar notablemente el tiempo de secado y aplicación en el tratamiento de juntas en tableros de yeso marca TABLAROCA® WR.

Descripción

El compuesto para juntas **Easy Sand** está especialmente formulado para el tratamiento de juntas en muros y plafones a base de tableros de yeso marca **TABLAROCA®**. Permite que el mismo día se terminen los trabajos del tratamiento de juntas secando rápidamente, entre 30 y 130 minutos con un tiempo abierto de trabajo de 60 minutos. El compuesto es ligero por lo que es fácil de colocar dejando la superficie perfectamente lisa; no es afectado por la humedad lo cual lo hace ideal para ser aplicado con tableros de yeso marca **TABLAROCA® WR**; tiene una inigualable adherencia lo cual permite laminar tableros de yeso, cubre, empasta y rellena las imperfecciones o grietas en muros y plafones a base de tableros de yeso o superficies de concreto.

Ventajas

Pesa 25% menos que los compuestos de secado controlado, su aplicación es fácil y rápida lo cual incrementa la productividad.

Mezclado rápido para ser usado inmediatamente simplemente agregando agua.

Resiste la contracción y agrietamiento en esquinas manteniendo húmedo el núcleo. Las capas base y de acabado pueden ser aplicadas cuando el compuesto está aún húmedo pero de consistencia dura por lo que reduce al mínimo el riesgo de encogimiento y posteriores agrietamientos.

Resiste los cambios de temperatura y alta humedad lo que lo hace ideal para trabajos en zonas donde los compuestos tradicionales tardan en secar (Ideal para usarse con tablero de yeso marca **TABLAROCA® WR**).

Múltiples usos ya que puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores cuando está protegido de la exposición directa al medio ambiente, es excelente para ser utilizado como resanador (*patching*) y para afinado de superficies como tableros de yeso marca **TABLAROCA®** o aplanados tradicionales gracias a su alta adherencia, baja contracción, dureza y rápido fraguado.

Tabla de tiempos de secado en minutos

Grado	Rango de secado	Tiempo abierto
45	120	60

Limitaciones

- 1.- El tiempo de fraguado no puede ser alterado (para demorarlo o incrementarlo) diluyéndolo con agua una vez preparado.
- 2.- No debe ser aplicado sobre superficies húmedas o susceptibles a humedades, que pudieran estar falsas o que contengan sales (salitre).
- 3.- Antes de ser utilizadas sobre superficies de concreto nuevo éste debe tener 60 días mínimo de haber fraguado, removiendo partículas, protuberancias, grasas, aceite o efluorescentes.



Compuesto de secado rápido

Easy Sand

Condiciones de uso

En climas fríos la temperatura mínima será de 7°C (45°F) asegurando que las juntas donde se aplicará el compuesto estén secas, así mismo deberá existir apropiada ventilación para eliminar exceso de humedad.

Ejecución

- a) Instalar el tablero de yeso marca **TABLAROCA®** siguiendo recomendaciones del fabricante.
- b) Mezclar el compuesto con agua de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque.
- c) Empezar con los extremos de las juntas aplicando una capa delgada y uniforme de compuesto **Easy Sand** con una espátula de 10 cm. de ancho, dejando 1 mm. de compuesto bajo la cinta de refuerzo **PERFACINTA** marca **TABLAROCA®**
- d) Colocar la cinta de refuerzo **PERFACINTA** marca **TABLAROCA®**
- e) y presionar firmemente a todo lo largo de la junta ocultando la cinta. Esperar a que endurezca.
- f) Aplicar la siguiente capa con una espátula de 20 cm. desvaneciendo a los lados el compuesto. Dejar que endurezca.
- g) Aplicar con una espátula de 25 cm., una capa final delgada y de acabado. Dejar secar y dar afine con lija 00 antes de la decoración final.
- h) La tornillería y los esquineros se recubrirán, mínimo, con tres capas de compuesto.
- i) Para la decoración final, las superficies deberán estar secas y libres de polvo. Es recomendable antes de decorar aplicar un preparador de excelente calidad, como el Primer / Sellador **FIRST COAT®**.

Presentación

Saco o bulto de 8.1 Kg.

Rendimiento

25.3 Kg/ 100 m² ó 32m²/bulto

Marcas Registradas

Las marcas registradas mencionadas a continuación son propiedad de United States Gypsum Company o de Yeso Panamericano, S.A. de C.V.:

Tablaroca® Sheetrock®, cinta de refuerzo marca Perfacinta®, compuesto multiusos marca Redimix, Easy Sand, First Coat.

Nota:

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los lugares. Para más información, consulte a su distribuidor autorizado USG, o bien a su representante.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable de daños accidentales o de sus consecuencias, provocados en forma directa o indirecta, ni de pérdida alguna, que se produzcan como resultado de una utilización indebida de estos productos, derivada de no haber seguido al pie de la letra las instrucciones impresas vigentes, o por haberse destinado a usos distintos a los especificados. Nuestra responsabilidad se limita expresamente a la reposición del material defectuoso. No se atenderá reclamación alguna que no se haya dirigido por escrito a USG, dentro de un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha en que fue descubierto, o debió haberse descubierto, el material defectuoso

¡La seguridad es primero!

Siga las normas de seguridad e higiene industrial durante el manejo e instalación de todos los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de protección individual apropiado. Lea los instructivos sobre seguridad de cada uno de los materiales y la literatura relacionada con este tipo de productos, antes de su especificación o instalación.

